

INFORMACE O TKANINĚ

Artikl **PEPITO 200**

Tkanina splňuje přísné standardy

pešřetkané kostičky v keprové vazbě pro gastro oděvy

EN 13688 textilie pro ochranné oděvy, průmyslové praní na vysokou teplotu

Popis tkaniny

Materiálové složení

Plošná hmotnost

Jemnost příže (Ne)

Dostava (nití / inch)

Vazba

Šíře

základní charakteristika

100 % bavlna

200 g/m²

osnova: 20 útek: 20

osnova: 98 útek: 60

kepr 2/2

150 cm

EN 12127

EN 1049-2

ČSN 8020

EN 1773

Technické informace

Pevnost v tahu – osnova // útek

Pevnost v trhu – osnova // útek

Srážlivost při praní 95°C - osnova // útek

Odolnost vůči oděru (Martindale) 9kPa

Prodyšnost tkanin - měřeno v mm/sec

testová metoda

ISO 13934-1

ISO 13937-1

ISO 5077, ISO 3759, ISO 6330

ISO 12947-2

ISO 9237

výsledek

700 N // 450 N

24 N // 18 N

± 3 % // ± 3 %

> 20,000

170

Stálobarevnosti

na umělém světle

v praní

v bělení : chlornan

v potu – alkalický // kyselý

v otěru za sucha // vlhka

testová metoda

ISO 105 - B02

ISO 105 - C06

EN 20105 – N01

ISO 105 - E04

ISO 105 - X12

změna odstínu / zapouštění

4-5


3-4 / 4

4

4 // 4

4 // 3

Doporučené pokyny k údržbě



ISO 9001 REGISTRované SPOLEČNOSTI

Ökotex Standard 100

Hodnoty v tomto materiálovém listu jsou pouze orientační a mohou se lišit dle odstínu.

Datum vyhotovení: 5/2024